

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

PRODUCTEUR: SABLIERE DE MEILHAN EURL RUBIO
Adresse 40400 MEILHAN
Tel 05 58 44 18 43
Fax 05 58 44 18 58
nature pétrographique sable quartz >99,95%
Elaboration roulé



Partie engagement du producteur		Code produit:	
Période engagement: JANVIER A NOVEMBRE 2018		Code: A	
Produit: sable pour béton et mortier		G _F 85	
Classe Granulaire	0/1R	Norme XP P 18-545	Article 10
		Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage	

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA ₂₄
dimensions tamis	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
V _{ss} +U	4.0	14.0	63	100	100	100	2.42	10.5%	3
V _{ss}	3.0	10.0	60	99	100	100	2.12	10.0%	2.5
X _t	0.6	1.5	29.0	92.9	99.8	100.0	1.82		
V _{si}	0.0	0.0	10	73	90	100	1.52		
V _{si} -U	0.0	4.0	7	71	88	100	1.22		
sf Max	0.9	3.0	15.2	7.9	3.0	0.0			

SIGNATURE DU PRODUCTEUR

PARTIE INFORMATIVE

Essais complémentaires: 30/08/2018
 PH mesuré: 6,4 MV réelle 2,66 T/M3
 coefficient d'uniformité = D₆₀/D₁₀ = 0,315/0,15= 2 MV apparente 1,6 T/M3
 Na₂O 0.0008% K₂O 0.0006% Na₂Oéq:0,0012%
 Chlorures <0,001% Sulfates 0.037% Soufre 0.014%
 Impuretés prohibées <0,001%
 Matières organiques: non détectées

	f	0.125	0.250	0.500	D	2 D	FF	% H	WA ₂₄
dimensions tamis	0.063	0.125	0.250	0.500	1	2			
maximun	0.9	2.5	38	97	100	100	1.90	7.1%	
X _f +1,25sf	0.9	3.3	38	95	100	100	1.84	4.8%	
moyenne X _f	0.6	1.5	29.0	92.9	99.8	100.0	1.82	3.3%	0.30
X _f -1,25sf	0.0	0.0	20	91	99.7	100	1.81	1.9%	
Minimun	0.3	0.5	22	90	99	100	1.69	2.5%	
ecart type sf	0.2	1.5	6.9	1.5	0.1	0.0	0.01	0.01	
nombre de valeurs	41	41	41	41	41	41	41	41	1

fuseaux de fabrication et spécifications

